



名称		南非浅黑	印度黑	济南青
产地		南非	印度	中国
机械特性	肖氏硬度 (Hs)	92	99	89
	抗弯曲强度 (MPa)	18	38	35
	抗压缩强度 (MPa)	281	373	251
	弹性模量(GPa)	94	103	128
	泊松比	0.17	0.31	0.13
毛体积比重		2.87	2.98	3.08
吸水率(%)		0.06	0.07	0.006
物理特性	线膨胀系数 ( $\times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ )	4.9	6.2	6.3
	热传导率 (kcal/mh $^{\circ}\text{C}$ )	2.2	3.1	2.7
	崩坏温度 ( $^{\circ}\text{C}$ )	500	500	-
	抵抗率 ( $\Omega$ )	9x106	9x106	-
振动减衰比*2		1.4	1.2	0.6